



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 02/EG/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: **Zaprawa cementowa do podlewek i zakotwień**
Nazwa handlowa: **EuroGrout 04**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

EuroGrout 04

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ekspansywna zaprawa o konsystencji płynnej i uziarnieniu do 4 mm, przeznaczona do układania warstwami o grubości od 20 mm do 100 mm. Przeznaczona do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, kotwienia elementów stalowych w betonie, wypełniania szczelin pomiędzy łączonymi prefabrykatami z betonu, zalewania elementów torowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: **Hufgard Polska Sp. z o.o.; ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa**
Zakład produkcyjny: **ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2013-02-2921**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu: **Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0554/Z.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość nadziarna powyżej 4,0 mm [%]	≤ 0,5	
Gęstość nasypowa [g/cm ³]	od 1,49 do 1,65	
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy [g/cm ³]	od 2,19 do 2,32	
Gęstość objętościowa utwardzonej zaprawy [g/cm ³]	od 2,23 do 2,47	
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po 24 godz. ≥ 6,0 po 7 dniach ≥ 9,0 po 28 dniach ≥ 9,5		
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po 24 godz. ≥ 45,0 po 7 dniach ≥ 65,0 po 28 dniach ≥ 85,0		
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metoda „pull off” [MPa]	≥ 2,0	
Pęcznienie po okresie twardnienia 24 godz. [%]	od 0,80 do 1,20	
Mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. : - 18 °C / +18 °C ubytek masy [%] ≤ 5,0 spadek wytrzymałości na zginanie [%] ≤ 20,0 spadek wytrzymałości na ściskanie [%] ≤ 20,0		
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 cyklach, zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. : - 18 °C / +18 °C, metoda „pull off” [MPa]	≥ 2,0	
Absorpcja kapilarna [kg*m ⁻² *h ^{-0,5}]	≤ 0,5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Robert Chutek, Kierownik Laboratorium

(Nazwisko i stanowisko)

Kierownik Laboratorium

 mgr inż. Robert Chutek

Częstochowa, 02.01.2017
 (Miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)