



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr KOT/48/EC/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: **Mieszanki suche do betonu natryskowego**
Nazwa handlowa: **Zaprawy cementowe przeznaczone do suchego natrysku EuroCret**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

zaprawa **EuroCret SM 04 I**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych, a szczególnie w zakresie dróg publicznych, dróg wewnętrznych, drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich oraz obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” bez ograniczeń.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: **Hufgard Polska Sp. z o.o.; ul. Rząsawska 44/46, 42-209 Częstochowa**
Zakład produkcyjny: **ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0498 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu: **Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-0554/Z.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Gęstość objętościowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach [g/cm ³]	od 2,15 do 2,37	
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po 7 dniach po 28 dniach	≥ 6,0 ≥ 7,5	
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po 7 dniach po 28 dniach	≥ 35,0 ≥ 55,0	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull off” [MPa]	≥ 2,0	
Skurcz po okresie twardnienia 56 dni [%]	od 0,66 do 0,99	
Mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania w powietrzu i odmrażania w wodzie w temp.: -18°C / 18 °C ubytek masy [%] spadek wytrzymałości na zginanie [%] spadek wytrzymałości na ściskanie [%]	≤ 5 ≤ 20 ≤ 20	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania w powietrzu i odmrażania w wodzie temp.: -18°C / 18 °C metodą „pull off” [MPa]	≥ 2,0	
Absorpcja kapilarna [kg/m ² h ^{0,5}]	≤ 0,5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Kucharzewski – Kierownik Działu Badań i Rozwoju Zapraw Technicznych

(Nazwisko i stanowisko)

Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Zapraw Technicznych
Kucharzewski
mgr Grzegorz Kucharzewski

Częstochowa, 21.06.2021

(Miejsce i data wydania)

.....
(podpis)